

Imprégnation à façon

Avantages

Sel d'imprégnation sans chrome à fixation rapide

Produit de protection du bois avec effet préventif contre les insectes destructeurs du bois, y compris les termites, les champignons et la pourriture molle

Longévité optimale : c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre la dégradation du bois

Sécurité : le traitement assure le maintien des caractéristiques mécaniques du bois et cela même dans les conditions les plus sévères

Diminution de l'inflammabilité du bois

Aucun entretien : le traitement en autoclave est définitif et ne nécessite aucun entretien ni traitement ultérieur

Garantie : 10 ans contre la pourriture et l'attaque par les insectes (sauf pour les bois qui auront été sciés, façonnés ou perforés après imprégnation)



Préparation des paquets de bois

- Le bois peut être préparé en pile morte ou embâtonné tous les 2 rangs (belle face contre belle face) ; il sera accompagné d'une liste de cubage
- Les bois servant à la construction de charpente, balcon, escalier, plancher, etc., doivent être façonnés **avant** l'imprégnation
- Les paquets doivent être attachés ou feuillardés solidement en respectant les dimensions suivantes :

DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur	1.0 m
Hauteur	1.2 m
Longueur	15/25 m

Tarifs

Neutre

Brun

Réf.	Imprégnation à façon	Prix HT au m ³		Prix HT au m ³	
IMP0	Imprégnation ≤ 0.20 m ³	76,00	forfait	101,00	forfait
IMP02	Selon cubage : de 0.21 à 1 m ³		324,00		354,00
IMP1	Selon cubage : de 1.01 à 2 m ³		276,00		306,00
IMP2	Selon cubage : de 2.01 à 10 m ³		238,00		268,00
IMP10	Selon cubage : dès 10 m ³		209,00		239,00

Le tarif indiqué s'applique aux essences standard (pin, épicéa et sapin blanc). Pour tout autre essence, prix sur demande.

Imprégnation NEUTRE

Traitement sous vide et pression au sel de Korasit KS2

Le bois sort de l'autoclave à 100% d'humidité

Traitement sous vide et pression au sel de Korasit

Fixation du produit en 2 jours (température > 5 °C)

Longueur maximale

Autoclave de 15 mètres

Teinte

Coloris neutre, nuancé vert qui pourra passer au gris sous l'action des rayons ultraviolets du soleil et des intempéries. Il est possible de modifier la couleur du bois par application de glacis ou lasure (à commander directement auprès d'un fournisseur spécialisé en commerce de peinture et vernis)



**Couleur du bois après traitement
neutre**

Imprégnation en BRUN

Traitement sous vide et pression impralit®-KDS & KD-Color

Le bois sort de l'autoclave à 100% d'humidité

Traitement sous vide et pression au sel Impralit

Fixation du produit en 5 jours (température > 5 °C)

Longueur maximale

Autoclave de 25 mètres

Pâte colorante pour les sels autoclaves

Produit pour la mise en couleur

des bois traités en autoclave

Teinte brun moyen

La coloration du bois est réalisée par pigmentation de la solution d'imprégnation. Le rendu final correspond à la nature du bois, avec des variations de teinte et des marques. Il ne saurait être comparé avec un bois peint ou lasuré. La teinte pourra varier avec le temps, selon l'exposition au soleil et aux intempéries



**Couleur du bois après traitement
en brun**